

SELECT WOOD PROJECT




PROJECT VINYL

Specificatie volgens EN 653 en 685

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 42, 34 en 23
Toepassing	Intensief Project gebruik		showrooms, werkruimten, verzorgingscentra, etc.
	Intensief Woon gebruik		intensief gebruik in woonkamers en kantoren
Eigenschappen	Intensief Project gebruik		zwenkwielen*, vochtbestendig, vloerverwarming, antistatisch, geluiddempend, brandvertragend Bfl-s1*
Samenstelling	compact en vol synthetisch met glasvlies tussenlaag		
Breedte	EN 426	cm	400
Totale dikte	EN 428	mm	ca. 2.50
Dikte slijtlaag	EN 429	mm	ca. 0.70
Totaalgewicht	EN 430	g/m ²	ca. 2900
Toplaag	EN 649		Nature Surface System met Top Clean - Pur voor uitstekende slijtvastheid en ultieme onderhouds eigenschappen
Lichtechtheid	EN ISO 105 B02		≥ 6
Rolstoeltest	EN 425		zeer goed*
Restindruk	EN 433	mm	≤ 0,10
Vloerverwarming	1000h -50° C		geschikt*
Elektrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2
Elektrische weerstand	EN 1081	Ohm	R1 > 10 ⁹
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717/2	dB	13
Warmtedoorlaatweerstand	EN 12524	m ² K/W	0,02
Dimensionale stabiliteit	EN 434	%	< 0,40
Brandgedrag	EN 13501		Bfl-s1*
Vlekbestendigheid	EN 423		goed
Slijpweerstand	EN 13893/DIN 51130		R 9
Aanbevolen legwijze	banen 400 cm		stoten
Aanbevolen verlijming	volledig vanaf	mtr ²	40
Koudlassen	aanbeveling		Werner Müller
Onderhoud	dagelijks en periodiek		zie separate PDF-file
Garantie	op slijtage	jaar	15

* mits geheel verlijmd



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Het volledige testrapport is telefonisch aan te vragen.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl